

акриловый полиол с содержанием ОН-групп ~4.4 % ОН (в расчете на сухой остаток)

СОСТАВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

о-ксилол

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сухой остаток:	50 - 52 %
ISO 3251, STM 001G	
Вязкость (23°C при 100 с-1):	(at 50%) 0.54 - 1.1 Pa.s
ISO 3219, STM 012J	
Вязкость (23°C при 100 с-1):	(at 51%) 0.65 - 1.3 Pa.s
ISO 3219, STM 012J	
Вязкость (23°C при 100 с-1):	(at 52%) 0.77 - 1.5 Pa.s
ISO 3219, STM 012J	
Кислотное число (как таковое):	3.0 - 5.2 mg KOH/g
ISO 3682, STM 303A	
Цветность APHA (Lico):	Max. 60 APHA
ISO 6271, STM 008F	
Внешний вид:	clear, free of extraneous matter
STM 017A	

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Плотность:	0.99 kg/dm3
DIN 53217	
Температура вспышки:	25 °C
ISO 1523	

ПРИМЕЧАНИЕ

STM: метод измерения allnex (доступен по запросу)

STM 001G: растворяющий агент о-ксилол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

В комбинации с алифатическими полиизоцианатами: превосходные твердость и механические свойства, очень хорошая атмосферостойкость, легкость в нанесении (особенно при безвоздушном способе нанесения) даже в условиях повышенной влажности и пониженных температурах

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- эмали для окраски подвижного состава и автотранспорта
- промышленные ЛКМ для ремонтной окраски подвижного состава и автотранспорта
- морские покрытия
- металлоконструкции

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в закрытой таре в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Избегать влияния тепла, искр и других источников воспламенения

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Стандартный гарантийный срок хранения составляет 720 дней с даты производства.

Для продуктов, все еще находящихся в распоряжении allnex, срок годности партии может быть продлен после повторного тестирования в лаборатории ОТК

СОВМЕСТИМОСТЬ

% SETALUX 1151 OX-51	90	75	50	25	10
% другого материала	10	25	50	75	90
<i>Акриловые полиолы</i>					
SETALUX 1152 XX-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1154 SS-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1182 SS-55	+	+	-	-	+
SETALUX 1184 SS-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1186 SS-60	+	+	+	+	+
SETALUX 1187 XX-60	+	+	+	+	+
SETALUX 1193 SS-51	+	+	+	+	+
SETALUX 1753 XS-65	+	+	+	+	+
<i>Тоющие алкиды</i>					
SETAL 84 XX-70	+	+	+	+	+
<i>Прочие материалы</i>					
Desmodur N 75	+	+	+		
Desmodur L 75	+	+	+		
Desmodur N 3390	+	+	+		
Desmodur HL	-	-	-		
Desmodur IL	-	-	-		
Tolonate HDB 75	+	+	+		
Tolonate HDT 90	+	+	+		
CAB 551-0.01	+	+	-		
Ucar vinyl resin VAGH	+	+	+		
Ucar vinyl resin VROH	-	-	-		
Nitrocellulose 1/2 s	-	-	-		

Подходящие пропорции смешения (в расчете на сухой остаток) отмечены '+'. Комбинации в пропорциях, отмеченных '-', не рекомендованы.

Поставщики

Desmodur	Covestro
Tolonate	Vencorex
CAB	Eastman
Ucar	DowDupont
Nitrocellulose	Hagedorn

РАСТВОРИМОСТЬ

Алифатика	уайт-спирит	не растворим
Ароматика	ксилол	частично растворим
Эфиры	этилацетат	растворим
	бутилацетат	растворим
Кетоны	ацетон	растворим
Спирты	этанол	растворим
	бутанол	растворим