

ТИП

жирная алкидная смола на основе соевого масла

СОСТАВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

уайт-спирит

СОСТАВ (ПО СУХОМУ ОСТАТКУ)

тип спирта	пентаэритрит
содержание масла	65%
тип масла	соевое
содержание фталевого ангидрида	25%

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вязкость, STM* 012J DIN ISO 3219, (23°C, 25 s ⁻¹)	11.0 – 16.0 Pa·s
Внешний вид, STM 017A	чистый и прозрачный
Кислотное число (как таковое), STM 303A DIN 3682	max 7.8 мг КОН/г
Сухой остаток, STM 001G** DIN EN ISO 3251	69 – 71 %
Цветность Гаднер (Lico 200) STM 008E, ISO 4630	max 6

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Плотность, DIN 53217	~ 0.95 г/см ³
Точка вспышки DIN EN ISO 1523	~43°C

навески

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Хорошая стойкость цвета, наносимость, хорошая атмосферостойкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Декоративные покрытия по дереву и металлу, для внутренней и внешней отделки; краски сегмента DIY, полуглянцевые системы, прозрачные лаки, краски для стен, яхтные лаки,
- Структурные краски по металлу
- Эмали, устойчивые к действию морской воды и света

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тара должна храниться плотно закрытой в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Хранить вдали от воздействия тепла, искр, пламени и других источников воспламенения

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Стандартный гарантийный срок хранения составляет 545 дней с даты производства

* - методика измерения allnex (доступно по запросу)

**разбавитель о-ксилол. Использовать скрепку для распределения