

## ТИП

жирная алкидная смола на основе соевого масла

## СОСТАВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

деароматический растворитель D40

## СОСТАВ (ПО СУХОМУ ОСТАТКУ)

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| тип спирта                     | пентаэритрит |
| содержание масла               | 65%          |
| тип масла                      | соевое       |
| содержание фталевого ангидрида | 25%          |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вязкость, STM\* 012J  
DIN ISO 3219, (23°C, 50 s<sup>-1</sup>)

4.0 – 7.0 Pa·s

Внешний вид, STM 017A

чистый и прозрачный

Кислотное число  
(как таковое), STM 303A  
DIN 3682

4.8 – 8.6  
мг КОН/г

Сухой остаток, STM 001G\*\*  
DIN EN ISO 3251

69 – 71 %

Цветность Гаднер (Lico 200)  
STM 008E, ISO 4630

max 6

## ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Плотность, DIN 53217

~ 0.96 г/см<sup>3</sup>

Точка вспышки DIN EN ISO 1523

~41°C

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Хорошая стойкость цвета, наносимость, текучесть, хорошая атмосферостойкость

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Декоративные покрытия по дереву и металлу, для внутренней и внешней отделки
- краски сегмента “сделай-сам”
- полуглянцевая отделка, прозрачные лаковые покрытия
- краски для стен
- покрытия для лодок и яхт
- защитные покрытия по металлу

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тара должна храниться плотно закрытой в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Хранить вдали от воздействия тепла, искр, пламени и других источников воспламенения

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Стандартный гарантийный срок хранения составляет 545 дней с даты производства

\* - методика измерения allnex (доступно по запросу)

\*\*разбавитель o-ксилол. Использовать скрепку для распределения навески